

	FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT	Référence : FOR-CTQ-04
	Fiche Technique	Version : 01
		Date d'application : 17/07/2024
		Page : 1 sur 2

PIGMA BOND PB (PRIMER BITON)

Caractéristiques générales

- Description du produit :** Pont d'adhérence texturé pour les surfaces lisses, qui adhère fortement à la plupart des supports de construction, y compris le béton lisse.
- Utilisation :** Sur la plupart des supports lisses, y compris les panneaux préfabriqués, plaque de plâtre.

Application

Préparation de la surface :



- S'assurer que toute poussière, saleté ou corps étranger sont éliminés.
- S'assurer également que la surface est sans trace de sel, huile, corps gras et irrégularités.

Méthode d'application :



- Appliquer avec un pinceau, un rouleau laissez sécher.
- Nettoyez les outils à l'eau après l'utilisation.

	FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT	Référence : FOR-CTQ-04
	Fiche Technique	Version : 01
		Date d'application : 17/07/2024
		Page : 2 sur 2

Caratéristiques techniques


Densité	1.48 ± 0.05	
Rendement théorique	1.5 ± 0.5	m ² / kg
Couleur:	Jaune	
Séchage à 20° - 25°C	04	heurs
Conditionnement:	05 - 20	Kg

Stockage



- Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

- Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz