

	FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT	Référence : FOR-CTQ-04
	Fiche Technique	Version : 01
		Date d'application : 17/07/2024
		Page : 1 sur 2

PIGMA JOINT

Caractéristiques générales

- Description du produit :** PIGMA JOINT est un enduit intérieur prêt à l'emploi spécialement formulé pour l'assemblage des plaque de plâtre, il fournit une adhérence supérieur pour l'enroubage de la bande à joint.
- Utilisation :** PIGMA JOINT est principalement conçu pour le jointoiment de plaques de plâtre, pour fixation des cornières métalliques et pour le rapiécage des fissures de plâtre.

Application

Préparation de la surface :



- S'assure que toute poussière, saleté ou corp étranger sont enlevé.
- S'assurer également que la surface est sans trace de sel, huile, corps gras et irrégularités.

Méthode d'application :



- Couteau à enduire, lisseuse, spatule.
- Remplir les bords amincis entre plaques de plâtre avec le PIGMA JOINT puis placer la bande à joint papier dessus. Laissez sécher 2 – 4 heures entre les couches en fonction des condition climatique.
- Appliquez une deuxième couche une fois la première couche séchée. Utilisez PIGMA JOINT et faire dépasser de 50 mm de la première couche des deux côté.
- Nettoyez les outils a l'eau apres l'utilisation.



FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT

Référence : FOR-CTQ-04

Fiche Technique

Version : 01

Date d'application : 17/07/2024

Page : 2 sur 2

Caratéristiques techniques


Densité	1.69 ± 0.05	
Séchage à 20°- 25°C	06 - 08	heurs
Conditionnement:	05 - 25	Kg

Stockage



- Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

- Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz